







## BERŽO PJAUTINŪJŲ RAŠTŲ TECHNINĖS SĄLYGOS

**SORTIMENTŲ ILGIS : 3,30 m + (ilgio užlaida 7-15 cm); 4,00 m + (ilgio užlaida 10-15 cm)**

**SORTIMENTŲ SKERSMUO : smulkūs pjautinieji rąstai - Ø 12-20,9 cm (cilindro skersmuo); vidutinio stambumo pjautinieji rąstai ir stambūs pjautinieji rąstai Ø - 21 cm ir daugiau (cilindro skersmuo), bet ne storiau kaip 60 cm storgalyje**

Klasifikavimo požymiai	Matavimas	E klasė	B klasė
Minimalus laibgalio skersmuo (mm)		23 cm	14 cm
Šakų aukštis a (mm)		5 mm	15 mm
Sveikos suaugusios šakos d (mm)	 <p style="text-align: center;">d</p>	Neleidžiamos	Iki 100 mm, viena šaka tiesiniame m. Šakų grupės neleidžiamos
Pūvančiosios šakos d (mm)		Neleidžiamos	Iki 30 mm
Tabakinės šakos d (mm)		Neleidžiamos	Iki 30 mm
Apaugusios šakos d (mm)		Neleidžiamos	Neribojamos
Dvišakas stiebas		Neleidžiamas	Neleidžiamas
Sezoniniai ir džiūvimo plyšiai	 <p style="text-align: center;">L</p>	Neleidžiami	Neleidžiami jei plyšys nuo šerdies pasiekia žievę
Žiedinis plyšys		Neleidžiamas	Mažiau 180° leidžiamas
Kirtimo plyšiai		Neleidžiami	Neleidžiami
Pranara		Neleidžiama	Leidžiama laibgalio cilindro skersmens išorėje
Sausašoniškumas		Neleidžiamas	Leidžiama laibgalio cilindro skersmens išorėje
Paprastasis kreivumas (cm/m) %	 <p style="text-align: center;">O</p>	1 %	Smulkiems pjautiniams iki 2 % Vidutinio stambumo ir stambiems pjautiniams iki 4 %
Sudėtingasis kreivumas		Neleidžiamas	Smulkiems pjautiniams neleidžiamas Vidutinio stambumo ir stambiems pjautiniams iki 2 %
Briaunotasis kambliskumas	 <p style="text-align: center;">Dt r</p>	Neleidžiama	Leidžiama laibgalio cilindro skersmens išorėje ir kai (r) negiliau kaip 50 mm
Grybinės branduolio dėmės ir parudavimai	 <p style="text-align: center;">d</p>	Iki 5 cm	Leidžiama iki 95 % skersmens
Puviny, drėvė, grybiniai pažeidimai		Neleidžiami	Neleidžiami
Mechaniniai pažeidimai		Neleidžiami	Leidžiami laibgalio cilindro skersmens išorėje ilgio užlaidos ribose
Kirmgraužos		Neleidžiamos	Neleidžiamos
Pašaliniai intarpai		Neleidžiami	Neleidžiami

**Rąstai, neatitinkantys šių kokybės reikalavimų, priimami kaip popierrąščiai (PP)**